

REGU SIGN FERRO - FILM FERREUX ADHÉSIF

Ref. : FF-REG-FER410

Film plastique polyéthylène auto-adhésif, très souple, avec une teneur en fer particulièrement élevée, qui peut être utilisé pour équiper une variété de surfaces avec des propriétés ferreuses. Il peut être utilisé pour des applications dans les administrations et les hôtels, lors d'expositions ou de salons et l'aménagement de magasins. Il est également bien adapté à la production de présentoirs, d'aides pédagogiques, d'articles promotionnels et de jeux.

PROPRIÉTÉS

- Ultra flexible
- Doté de fortes propriétés ferreuses
- Type d'adhésion : Dispersion de polyacrylate
- Adhérence optimale
- Sans PVC
- Finition brune
- Usage intérieur et extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Base matérielle	Méthode d'essai	Valeurs
Type de film		Film ferreux
Épaisseur / Grammage composé	Méthode AA72	0,610mm / 1600 g/m²
Adhésif	Méthode d'essai	Valeurs
Type d'adhésif		Dispersion de polyacrylate
Adhérence	A.F.E.R.A.	> 15N/25mm
Adhérence après 72h	A.F.E.R.A.	> 18N/25mm
Température de pose		Min. 15°C
Température d'utilisation		-25°C à 80°C
Liner	Méthode d'essai	Valeurs
Type		Papier siliconné PE double face, gaufré simple face
Grammage	Méthode AA72	~ 145 g/m²



REGU SIGN FERRO - FILM FERREUX ADHÉSIF

Ref. : FF-REG-FER410

Propriétés	Méthode d'essai	Valeurs
Stabilité dimensionnelle	Collé sur verre 20x20cm après 48h / 70°C	Aucun retrait mesurable
Résistance chimique	Test de plongée 24h	Résistant à la plupart des solvants, graisses, huiles, acides doux et alcalins

APPLICATIONS

Idéal dans les administrations et les hôtels, lors d'événements (expositions, salons). Permet la production de présentoirs, d'outils pédagogiques, d'articles promotionnels et de jeux.

CONSEILS DE POSE

Nous recommandons d'appliquer le film à sec. Le film adhère à toutes les surfaces solides, lisses, sèches et exemptes de saletés, de graisses, de silicones, etc. Avant le collage, il est absolument nécessaire de vérifier que la surface est adaptée à cet objectif et qu'elle a été préparée (nettoyée) de manière professionnelle. Il appartient à l'utilisateur de tester sa propre aptitude/application, en raison de la grande variété de surfaces, d'applications et de résultats souhaités.

STOCKAGE

Stocker les cartons ouverts à une température ambiante de 15 à 25°C et à une humidité de 50 à 60%

Durée de stockage : 1 an après la livraison.

Pour éviter les marques de pression, le rouleau doit être stocké debout ou suspendu. Les infiltrations d'air peuvent être évitées si le rouleau est transporté et stocké bien enroulé sur la pochette en carton.

QUESTIONS SUR LE PRODUIT

Pour toute question concernant ce produit, veuillez toujours indiquer le numéro de lot (étiquette au cœur du rouleau). Sans le numéro de lot, nous ne pourrions pas répondre à vos questions ni traiter vos réclamations.